

## **Kwaliteiten van Fins berken dekfineer overeenkomstig met SFS 2413**

(Deze kwaliteitsomschrijving wijkt af van de Russische berken dekfineer kwaliteiten.)

### **B (I)**

Kleine (open) pitkwastjes zijn toegestaan. Andere (open) kwasten met een individuele diameter tot 6 mm zijn toegestaan tot een maximum van cumulatief 12 mm per m<sup>2</sup>. Gesloten splitjes en schilfoutjes zijn toegestaan tot en met een lengte van 100 mm en maximaal één per meter paneelbreedte. Minimale verkleuringen en strepen zijn toegestaan. Andere defecten zijn strikt gelimiteerd.

### **S (II)**

Kleine (open) kwastjes zijn toegestaan. Gezonde, vaste kwasten zijn toegestaan tot en met een individuele diameter van 20 mm en gelimiteerd tot een cumulatieve diameter van 50 mm per m<sup>2</sup>. Andere kwasten en gerepareerde gaten zijn toegestaan tot en met 10 mm in diameter en gelimiteerd tot een cumulatieve diameter van 25 mm per m<sup>2</sup>. Gerepareerde splitjes en schilfoutjes tot 2 mm breedte en 200 mm lengte zijn toegestaan per meter paneelbreedte. Gesloten splitjes en schilfoutjes met een lengte tot 200 mm zijn toegestaan maar gelimiteerd tot maximaal 2 per meter paneelbreedte. Verkleuringen en streperigheid zijn toegestaan. Eén houten prop per m<sup>2</sup> is toegestaan.

### **BB (III)**

Kleine (open) kwastje zijn toegestaan. Gezonde kwasten met een diameter tot en met 25 mm zijn toegestaan tot een cumulatieve diameter van 60 mm per m<sup>2</sup>. Andere kwasten en gaten zijn toegestaan tot en met een diameter van 6 mm, maar gelimiteerd tot een cumulatieve diameter van 25 mm per m<sup>2</sup>. Open, gerepareerde splitjes en schilfoutjes met een breedte van maximaal 2 mm en lengte van maximaal 200 mm zijn toegestaan, maar gelimiteerd tot één per meter paneelbreedte. Enige cosmetische foutjes in de zin van verkleuringen, streperigheid, ruwheid en doortekening van onderliggend fineer zijn in beperkte mate toegestaan. Houten proppen tot een maximum van 3% van het oppervlak zijn toegestaan. Lijmdoorslag is gelimiteerd tot 5% van het paneeloppervlak.

### **WG (IV)**

Kleine (open) en gezonde kwasten tot een diameter tot 65 mm zijn toegestaan, mits gelimiteerd tot een cumulatieve diameter van 600 mm per m<sup>2</sup>. Andere kwasten en gaten tot een diameter van 15 mm zijn toegestaan, maar gelimiteerd tot een cumulatieve diameter van 100 mm per m<sup>2</sup>. Open splitjes en schilfouten tot 4 mm breedte zijn toegestaan, gelimiteerd tot 2 per meter paneelbreedte. Verkleuringen, streperigheid, ruwheid, enige doortekening van onderliggend fineer, lijmdoorslag en reparaties zijn alle toegestaan.